

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

UHU PLAST**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA'**

Fornitore:	UHU BISON S.p.A.
Indirizzo:	Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano
Tel.:	02 / 677508
Fax:	02 / 6775481
e-mail	info@uhubison.it

DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo a base di resine sintetiche trasparenti e cristalline. Asciuga rapidamente. Ideale su moltissimi materie plastiche.

DATI TECNICI

Aspetto:	Incolore, chiaro
Consistenza:	bassa viscosità
Base:	gomma cloroprene
Viscosità (dPa-s):	7 - 12
Solventi:	miscela di esteri e chetoni
Residuo secco (%):	14-16
Densità (g/cm³):	0.83 – 0.88
Classe di pericolo(VbF):	A I
Punto di infiammabilità (°C):	circa +7
Identificazione in base alle disposizioni relative alle sostanze pericolose:	
Simbolo di pericolo:	Facilmente infiammabile, irritante F, Xi

PROPRIETA'

Uhu plast è ideale per l'incollaggio di numerose materie plastiche, come polistirene e tipi di polistirene d'impatto (ABS, SAN, SB, ASA), polivinil cloride rigido (PVC), celluloidi, esteri di cellulosa (CN, CAB).

Non "particolarmente adatto per utilizzo su plexiglas (PMMA) e policarbonato (PC).

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

UHU PLAST

Uhu plast è adatto per materiali classici come legno, carta, cartoncino in combinazione con le materie plastiche sopra menzionate.

Uhu plast NON è adatto per : poliammide (PA), resine acetali (POM), polietilene (PE), polipropilene (PP), politetrafluoroetilene (PTFE), silicone (Si) e polistirolo espanso rigido

Uhu plast forma una pellicola flessibile con caratteristiche termoplastiche. L'incollaggio è resistente alle temperature da -30°C a +90°C, all'acqua, oli, petrolio ed alcol.

Massimi livelli determinati: Plexiglas	3.0 N/mm ²
Polistirene	3.4 N/mm ²
PVC rigido	4.3 N/mm ²
Policarbonato	4.5 N/mm ²
ABS	6.5 N/mm ²

L'adesivo secco è stabile, neutro dal punto di vista fisiologico.

MODALITA' D'USO

Pulire sempre accuratamente le superfici, rimuovendo polvere, grasso ed oli per ottenere un buon livello di forza di adesione.

A seconda delle aree da incollare applicare l'adesivo su una o due superfici. Unire immediatamente. L'incollaggio iniziale si ottiene dopo 5/10 minuti. L'adesione finale dopo 24 ore.

La massima forza di incollaggio di **Uhu plast** si ottiene scaldando la superficie plastica. Per questa ragione l'adesivo va applicato in piccole quantità sulla plastica.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

Rimuovere macchie di adesivo con acetone o solvente

PRECAUZIONI PER L'USO

Uhu plast contiene solventi volatili facilmente infiammabili. E' necessario quindi prendere precauzioni adeguate durante l'uso e la conservazione dell'adesivo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.